© PAJ / JPO

- PN JP57140330 A 19820830
- TI SPINNING METHOD FOR OPTICAL FIBER
- AB PURPOSE:To economically manufacture a high-grade optical fiber with high strength by spraying a clean gas outward to seal the inlet and outlet of a spinning furnace.
 - CONSTITUTION:A base material A for an optical fiber is fed to a spinning furnace1 from the inlet2, melted by heating with the core tube 4, drawn from the lower end at high speed, and taken out as an optical fiber B from the furnace 1 through the outlet 3. The furnace 1 is supplied with a suitable inert gas such as Ar, He or N2 from leading pipes 5, 6. Air or a clean gas such as N2 is sprayed on the vicinities of the inlet2 and the outlet 3 from nozzles 7, 8 through spray pipes 9, 10, respectively, and by allowing gaseous currents C1 to flow along the periphery of the material A from the upward nozzles 7 and gaseous currents C2 to flow along the periphery of the fiber B from the downward nozzles 8, the inlet2 and the outlet 3 are sealed. By the sealing effect the consumption of the inert gas is reduced, and impurities are prevented from entering from the outside.
- ı с03в37/025
- si G02B5/14
- () NIPPON DENSHIN DENWA KOSHA; others: 01
- IN KIMURA TAKAO; others: 03
- ABD 19821126
- ABV 006239
- GR C137
- AP JP1981002532019810223

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 公開特許公報 (A)

特許出願公開 57—140330

⑤Int. Cl.³ C 03 B 37/025 // G 02 B 5/14 識別記号

庁内整理番号 7730-4G 7529-2H ③公開 昭和57年(1982)8月30日 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈光フアイバの紡糸方法

顧 昭56-25320

②出 願 昭56(1981)2月23日

⑫発 明 者 木村隆男

创特

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 大地電景深信研究形内

茨城電気通信研究所内

⑩発 明 者 西村真雄

内

⑫発 明 者 並河尚

市原市八幡海岸通6番地古河電 気工業株式会社千葉電線製造所 内

⑫発 明 者 西本征幸

内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

⑪出 願 人 古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6

番1号

砌復代理人 弁理士 井藤誠

明 細 書

- 1. 発明の名称 光ファィバの紡糸方法
- 2. 特許請求の範囲

 - (2) 紡糸炉はその上部に入口、その下部に出口を有し、出口でのシール用気流が入口でのシール用気流が入口でのシール用気流が入口でのシール用気流よりも高速となるように両気流を 生ぜしめる特許請求の範囲第1項記載の光フ

アイパの紡糸方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は紡糸炉を介した加熱延伸により光フ アイパをつくる方法において、紡糸炉内を清浄 な雰囲気に保持し、かつ、該紡糸炉内へ供給さ れる不活性ガスの供給量をも低減して品位の高 い光ファイパを経済的に製造せんとするもので ある。

既知の通り、光ファイバはその母材であるアリフォームロッドをその一端から順次加熱し、 酸加熱端を高速で線引きすることによりつくられ、これに際しては、上部に入口、下部に出口 を有した、しかも内部に炉心管が内蔵された訪 糸炉が一般的に用いられ、通常、この紡糸炉内 にはアルゴンなどの不活性ガスが供給されるよ うになつている。

こうして光ファイバを紡糸するとき、その紡糸炉内は不活性ガス置換により清浄化されるので不純物の混入がなく、したがつて強度および伝送特性に優れた光ファイバが得られることに

なるが、実際には問題がある。

つまり、枋糸炉の入口およ を開放状態 とした場合、外部の汚れた空気が炉内へ侵入するのを防ぐために相当多量の不活性ガスを炉内 へ供給する必要があり、さらにこれにより炉内 の温度を不安定にし、結果的にファイバの線径 変動を大きくすることになる。

また、逆に母材や光ファイバなどの通孔を有する耐熱性のフェルト材等によりこれら入口、 出口をシールした場合には、その母材および光 ファイバが上記シール部材(フェルト)との相 対摩擦或はゴミ等の付着により損傷され、強度 が大幅に低下してしまうことになる。

従来では、光ファイバ母材の挿入口である紡糸炉の入口にだけ上記シール部材を装着し、光ファイバが通るその出口は開放状態にしており、さらに開放状態にある該出口から紡糸炉内へ外気が侵入するのを阻止するため、その炉内へ供給した不活性ガスを出口より外部放出している。

- 3 -

それぞれ上向き、下向きの噴射口部(7)(8)を有する清浄ガスの噴射管(9)(4)が配管設備されている。 噴射口部(7)(8) は気流が円周方向に均一となる ように環状となつている。

こうした場合、一方の噴射管(9)の噴射口部(7) は上向き、他方の噴射管(4)の噴射口部(8)は下向 て光ファイバが損傷されるのは防止できるが、 紡糸炉入口における イバ母材の損傷は改 替されず、また、紡糸炉入口におけるガス漏出 は阻止できても、紡糸炉出口からのガス漏出に ついては依然そのままであるので、この点の不 経済性も改善されない。

本発明は気体によるシール効果を活用して上 記の問題点を解消しようとするもので、以下そ の具体的方法を図示例により説明する。

図において、紡糸炉(1) はその上部に入口(2)、 その下部に出口(3)を有し、さらに内部には炉心 管(4)が内蔵されている。

この紡糸炉(I)としては図示しないジルコニア 誘導加熱炉、酸水素炎加熱炉等でもよいが、加 熱時の安定性を得るため、図示のごときカーポ ン抵抗加熱炉がよく用いられる。

上記紡糸炉(1) はその内部へ不活性ガスを供給するための導入管(5) および導入管(6) 等が設けられ、さらに該紡糸炉(1) の入口(2) および出口(3) の周囲には、その炉内への外気侵入を遮断すべく、

- 4 -

きとなつているから、入口(2)の近傍には該入口(2)の周縁から光ファイバ用母材Aの外周にわたる外向き(上向き)の気流 C」が、かつ出口(3)の近傍には該出口(3)の周縁から光ファイバBの外周にわたる外向き(下向き)の気流 C。がそれぞれ生じ、この気流 C」、 C。により上記入口(2) かよび出口(3) がシールされる。

したがつて紡糸炉(!)は上記の気流 C₁、 C₂により、外気の侵入が阻止されることとなり、 内部へ供給する不活性ガスの量も大幅に低減す ることが可能となる。

なか、このとき一方の気流 C。を他方の気流 C。を他方の気流 C。 を他方の気流 C。 を他方の気流 C。 を他方の気流 C。 なり、 お糸炉(1)内にかける 不活性ガスの熱気上昇流が抑制でき、 該炉(1)内 での不活性ガス流が安定するので両気流 C。 C。 によるシール効果がより高まると共に不活性ガスの補給量もごく少量で足りるようになる。

また、上記において紡糸炉(I)内への不活性ガス供給量ならびに出口(3)での気流速度を調整し、上位の入口(2)における内圧および外圧を均衡さ

せれば、該入口(2)における外気侵入、不活性ガス、隔出が阻止できるようにな、 一方の気流C」は省略できる。

さらに図示とは逆に入口(2)が下位、出口(3)が 上位にある紡糸炉(1)において該紡糸炉(1)の下方 から上方へと光ファイバを紡糸するような場合、 前記と同様にすれば上位の出口(3)におけるシー ル用の気流が省略できる。

つぎに本発明の実施例とその比較例とを下衷 により説明する。

なお、これらの各例では、外径 1 6 mmの光ファイパ用母材 A をコア径 5 0 μm、外径 1 2 5 μmのGI型光ファイパ B に 紡糸することとし、紡糸炉(I)としてはカーボン抵抗加熱炉を用いてその内部温度を約 2 0 8 0 でとした。

また、紡糸炉(1)内へ供給する不活性ガスはアルゴンとし、さらに実施例において気流C1、C2をつくるための清浄気体としては、浄化された空気、窒素ガスのうちから、窒素ガスを採用し、比較例では入口(2)をカーポンフェルトで

- 7 -

上記の表で明らかなように、本発明の実施例
1、2では光ファイバの外径変動、引張強度、
不活性ガスの供給量の点が何れも満足できてか
り、特に実施例1ではその効果の高いことが確

翻できた。

以上説明した通り、本発明の方法が特徴としている技術手段によれば、紡糸炉内へ供給する不活性ガス量の低減、不純物を含む外気の炉内侵入が光ファイバやその母材を傷つけることなしに行なえ、したがつて外傷、不純物の付着、外径変動等のない高品位、高強度の光ファイバが経済的に製造できるようになる。

4. 図面の簡単な説明

図面は本発明方法の1 実施例を示した説明図である。

- (1) · · · · · 枋糸炉
- (2) · · · · · 入 口
- (3) · · · · 出 口
- A・・・・・ 光ファィバ用母材
- B ・・・・・ 光ファイバ

シールした。

光ファイバ用母材 曲心線に対する噴射口部(7)の傾斜角、ならびに光ファイバBに対する噴射口部(8)の傾斜角はそれぞれ30°とした。

さらに下表での引張強度のデータは紡糸直後の光ファイバBに外径 4 0 0 μ m のシリコンゴム被膜を形成したもの 2 0 本の平均値であり、その際の標線間は 1 0 m、引張速度は 500 mm/分とした。

麦


サンブルNo 項目		実施例 2	比較例1	比較例2
不活性ガス供給量(1/分)	0. 5	0. 5	0. 5	10
気流C ₁ の供給圧*(Kg/cml)	0. 1	0.25	-	_
気流Czの供給圧 *(Kg/cd)	0. 5	0.25	-	_
光ファイパの外径変動 (μm)	± 0.2	± 0.3	± 0.9	± 0.5
引强強度(Kg)	6. 1	5. 7	2.8	3. 7

、*大気圧(1 Kg/cml)との圧力差

- 8 -

C₁、C₂····· 気 流

特許出願人 代理人 弁理士 済 藤 義 雄



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

Ц	BLACK BORDERS
Ø	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
6	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
Ó	SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
ď	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox